

## MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA MEDIO

### FINITURA AD ALTO EFFETTO DECORATIVO PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI



#### DESCRIZIONE PRODOTTO

**MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA MEDIO** è un prodotto monocomponente pronto all'uso in emulsione acquosa, appositamente studiato per realizzare finiture e rivestimenti di alto livello estetico, sia a parete che a pavimento e su complementi d'arredo. Formulato con speciali polimeri e inerti selezionati – a granulometria massima 0,3 mm – è un prodotto atossico, consigliato per interni, particolarmente indicato per il restyling. Può essere fornito sia neutro, così da realizzare diverse colorazioni a tintometro, che nelle paste coloranti dedicate, nelle 16 tinte presenti nella COLOR CARD ESSENCE. Idoneo per pavimenti radianti.

**MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA MEDIO** fa parte dei sistemi:

- o MEMBRAPOL MYHOME
- o MEMBRAPOL MYWORK

#### CAMPI DI IMPIEGO

**MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA MEDIO** trova impiego come finitura decorativa estetica per pavimenti e rivestimenti in ambito civile, abitazioni private, in ambiente work, uffici, negozi, ristoranti.

Il prodotto va applicato dopo aver predisposto l'adeguata preparazione dei supporti prevista per l'applicazione dei vari fondi ancoranti – quali FONDO MONO GROSSO, FONDO MONO FINE e FONDO MONO ROLLER.

**MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA MEDIO** è ottimo per il rivestimento di arredi da integrare al progetto come top cucina, tavoli, top lavandino in ambiente bagno, porte e quant'altro.

#### VANTAGGI

- Versatilità e semplicità d'applicazione
- Applicabile su diversi tipi di supporto previo uso di primer idoneo
- Atossico
- Buona resistenza all'usura e all'abrasione
- Ideale per il restyling del bagno
- Rapida essiccazione
- Facilità di pulizia
- Applicabile da +5°C a +35°C
- Prodotto pronto all'uso
- Colorabile con paste all'acqua
- Idoneo per pavimenti radianti
- Idoneo per esterno

# MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA MEDIO

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**Colore:** neutro, COLOR CARD ESSENCE

**Consumi:** MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA MEDIO va applicato in duplice mano. Se applicato come da ciclo sotto descritto, il consumo complessivo è di circa 1,2 kg/mq. Se applicato su supporti compatti e lisci, sempre in duplice mano, il consumo complessivo è di 1 kg/mq. Porosità della superficie, umidità, temperatura e metodo di applicazione possono variare il consumo indicato.

**Imballi:** confezione da 1 kg, 5 kg e 20 kg

**Immagazzinaggio:** MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA MEDIO è confezionato in contenitori di plastica. Il prodotto è utilizzabile entro 12 mesi dalla data di confezionamento. Proteggere il materiale da umidità, gelo e luce diretta del sole. Temperatura di deposito: da +5°C a +35°C. I prodotti devono rimanere nei contenitori originali, non aperti.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### Preparazione del fondo

**MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA MEDIO** va applicato direttamente su una mano di FONDO MONO GROSSO. Può essere applicato anche su FONDO MONO FINE o FONDO MONO ROLLER, seguendo le indicazioni per la preparazione dei supporti prevista per l'applicazione dei fondi, secondo gli schemi e i cicli applicativi consigliati da MEMBRAPOL. Nel caso si volesse procedere all'applicazione diretta di **MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA MEDIO** su fondi assorbenti, rasature, intonaci, pannelli in cartongesso ecc, la superficie dovrà essere trattata con un primer monocomponente anti spolvero MEMBRAPOL PRIMER ACRILICO, diluito 1 a 3 con acqua pulita e applicato a rullo in microfibra a pelo lungo. Fresco su fresco si procede all'applicazione di **MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA MEDIO**. Mentre per le superfici quali laminati, multistrati, melaninici, ceramiche il primer indicato da utilizzare è il FONDO MONO ROLLER applicato a rullo

### Preparazione e applicazione del prodotto

**MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA MEDIO** è un prodotto monocomponente pronto all'uso. Prima dell'applicazione miscelare mediante agitatore meccanico per almeno 3 minuti. Può essere diluito nelle stagioni calde, con al massimo l'1% in peso di acqua pulita. La colorazione del prodotto si ottiene miscelando l'apposita pasta colore concentrata, disponibile in 16 tinte presenti nella COLOR CARD ESSENCE, variando la percentuale di colorante asseconda della tinta scelta, oppure a tintometro nel caso **MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA MEDIO** venga fornito neutro aggiungendo il 2.5% di pasta colore. Il composto così ottenuto viene steso a rasare con una spatola americana in acciaio inox. Attendere almeno 2-3 ore (a 22°C con il 50% di U.R.) prima di procedere alla stesura della seconda mano di **MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA MEDIO**. Il consumo sarà di circa 1,2 kg/mq, per la prima mano e 0,800 kg/mq per la seconda. Nel caso di rivestimento a parete il prodotto si presta ad essere sovrapplicato anche solo dopo 30-60 minuti (a 22°C con il 50% di U.R.) dalla prima mano. L'effetto finale del rivestimento dipende direttamente dall'abilità dell'applicatore che con la spatola americana in acciaio inox disegna letteralmente le sfumature. Più il prodotto viene rasato a zero più la sfumatura sarà accentuata. A essiccazione avvenuta, dopo circa 24 ore, eseguire una carteggiatura utilizzando utensili idonei con carta abrasiva di grana 60/80. Si consiglia di carteggiare nei tempi descritti, dal momento che la durezza raggiunta dal prodotto oltre tali tempistiche renderebbe più difficile l'operazione. Successivamente si procede all'aspirazione della polvere in eccesso a mezzo di aspiratore meccanico.

Il ciclo viene completato applicando MEMBRAPOL EP DECOR, finitura turapori a base di resine epossidiche in dispersione acquosa bicomponente. Diluire in rapporto 1:2 con acqua pulita da applicare con rullo in microfibra pelo medio, per un consumo indicativo di 0,050 kg/mq di prodotto puro A+B. A essiccazione avvenuta, dopo 24 ore, procedere con una leggera abrasione meccanica effettuata con utensili idonei e carta vetrata grana 80 per rimuovere eventuali imperfezioni e rendere la superficie più liscia. Aspirare le polveri in eccesso e procedere con l'applicazione di una mano di MEMBRAPOL 7100 W TRASPARENTE NEW, resina poliuretana bicomponente all'acqua disponibile in versione opaca, satinata e lucida, applicata con rullo in microfibra a pelo corto, diluita al 5% massimo con acqua

# MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA MEDIO

pulita. Consumo: 0,100 kg/mq. Le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione di **MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA MEDIO** devono essere pulite immediatamente dopo l'utilizzo con abbondante acqua corrente, dopo l'indurimento del prodotto la rimozione potrà essere effettuata solo meccanicamente.

N.B. Con il prodotto in versione neutra, per le colorazioni a tintometro si consigliano le formulazioni del vostro sistema tintometrico, seguendo le indicazioni per colorare i rivestimenti acrilici o plastici all'acqua in base neutra. La percentuale totale di pigmento dipende dalla concentrazione della pasta colore; si consiglia di effettuare delle prove. Indicativamente 1,5%. La completa maturazione del ciclo, necessaria per la piena capacità di utilizzo, si ottiene dopo 7 giorni.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	COLOR CARD ESSENCE	
Consistenza	cremoso	
Granulometria	0,1-0,3 mm	
Indurimento a 22°C, 50% U.R.	sovrapponibile in verticale secco al tatto sovrapponibile in orizzontale completamente indurito	30-60 minuti 4 ore 12 ore 7 giorni
Consumi su una mano di FONDO MONO GROSSO	circa 1,2 kg/mq complessivo per due mani	
Consumi su supporti lisci e compatti	circa 1 kg/mq complessivo per due mani	
Diluizione	max. 1% con acqua	
Temperatura d'applicazione	da +5°C a +35°C	

## MISURE DI SICUREZZA PER LA SALUTE

Durante la preparazione e l'applicazione di **MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA MEDIO**, si raccomanda di usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Si raccomanda, inoltre, di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'USO SICURO DEL PRODOTTO, SI RACCOMANDA DI CONSULTARE L'ULTIMA VERSIONE DELLA SCHEDA DATI SICUREZZA.**

**PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.**

### AVVERTENZE

I nostri consigli tecnici (verbali, scritti), o le nostre prove sono dettati dalla buona fede ma non rappresentano una garanzia. I prodotti da noi forniti non vengono seguiti durante la fase di applicazione, e non potendo essere a conoscenza neanche dei processi intenzionali o i modi di utilizzo e lavorazione degli stessi, non possiamo rilasciare garanzie. Diversamente, è nostra responsabilità un possibile difetto della produzione del materiale (qualora, appunto sia stabilita la completa responsabilità del danno a causa di un difetto di produzione e non da parte di terzi) In caso di dubbio sulla causa del danno è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra priorità è offrire prodotti di qualità costante come specificato nelle nostre *condizioni generali di vendita e consegna*.